

COLAFRÍA MADERA



DESCRIPCIÓN GENERAL

Rex Cola Fría, es un adhesivo en base acuosa, alta resistencia en el pegado, largo tiempo de trabajo, adecuado para aplicaciones en grandes superficies.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Secado rápido
- Máxima Adherencia
- Pegado en uniones rígidas
- Alto rendimiento
- Uso interior y exterior
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo

DETALLES DEL PRODUCTO

30309	Rex Cola Fría Madera, Doy Pack 500 gr x 16	CA
30311	Rex Cola Fría Madera, Doy Pack 1 kg x 8	CA
30310	Rex Cola Fría Madera, Frasco Dosif. 500 gr x 24	CA
30312	Rex Cola Fría Madera, Frasco Dosif. 1 kg x 12	CA
30368	Rex Cola Fría Madera, Bolsa 1 kg x 12	CA
30314	Rex Cola Fría Madera, Tineta 20 kg x 1	UN

Contacto:

 +569 6236 1220

 ariel.alegria@dicoinchile.cl

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Apariencia (visual): Líquido blanco
- Tiempo de prensa: 2 Horas
- Profundidad de curado en 24 horas: ≥ 3 mm
- Densidad a 25 °C: 1,0 a 1,05 g / ml
- Temperatura ideal de aplicación: + 18-24° C
- Temperatura de trabajo: -+5 a 40 ° C
- Tiempo de almacenamiento a 25 ° C: 18 meses
- Contenido de sólidos: 24-28%

USOS PRINCIPALES

Posee alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmulas para revestimientos de madera muebles. Se adhiere en diversos tipos de sustratos como madera, metal, albañilería, revoque, vidrio, corcho, ladrillo, piedra, granito, azulejo y algunos tipos de plásticos (PVC, Policarbonatos, etc.).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa. Permitir el curado de la unión, antes de someterlo a cargas operativas severas. El exceso de material puede limpiarse fácilmente.

APLICACIÓN

Rex Cola Fría Madera, se debe aplicar una capa delgada de Rex Madera con brocha sobre una de las superficies a pegar. Juntar ambas superficies y mantener en prensa al menos 2hrs. Si está trabajando a +20°C. La máxima resistencia se alcanzará a las 24 horas desde su aplicación. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua. No eliminar el producto por el alcantarillado.

LIMITACIONES DE USO

Rex Cola Fría Madera en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante 18 meses.